UAB "SCHOMBURG BALTIC"
Latvijas birojs: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

SCHOMBURG Sistēmu Būvmateriāli

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Tehnisko datu lapa

ASO-R005

Artikuls 2 06400

Betona, flīžu un akmens tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts.

Īpašības:

- Ļoti koncentrēts šķidrs tīrīšanas līdzeklis.
- Nesatur šķīdinātājus.
- Pilnīgi izgaro un neatstāj nekādas kaitīgus savienojumus.
- Šķīdina cementa pienu, izkaļķojumus, izsāļojumus u.c. netīrumus.

Pielietojums:

ASO-R005 tiek pielietots cementa palieku, izsāļojumu, izkaļķojumu un traipu noņemšanai no minerālām virsmām, tādām kā betons, ķieģelis, akmens, apmetums, bruģis u.c., kā arī izturīgām pret skābēm flīzēm, plāksnītēm un mozaīkām.

Pirms lietošanas uz dabīgā akmens vienmēr veikt izmēģinājumus. Nelietot kaļķakmens, marmora un smilšakmens tīrīšanai.

ASO-R005 tiek pielietots kā tīrīšanas līdzeklis fasādēm un betona elementiem, kā arī gludu betona virsmu raupjošanai. Noņem cementa pienu u.c. cementa paliekas.

Tehniskie dati:

Bāze:	organiskā skābe
Krāsa:	bezkrāsaina
Konsistence:	šķidra
Uzglabāšana:	24 mēn. oriģinālajā iepakojumā, sargāt no sala, tiešiem saules stariem un netīrumiem.
Iepakojumi:	1 kg, 10 kg, 25 kg

Patēriņš: atkarībā no virsmas stāvokļa un atšķaidīšanas pakāpes: aptuveni 250 g/m^2

Patēriņš:

ASO-R005 tiek uzklāts atšķaidītā veidā ar ūdeni. Atšķaidīšanas pakāpe ir atkarīga no netīrumu intensitātes, un var būt no 1 : 1 līdz 1 : 10.

Lietošana:

Darbi ir jāveic ar aizsargbrillēm un atbilstošiem cimdiem. Atšķaidītu ASO-R005 uzklāt ar otu vai citu piemērotu instrumentu. Lietot tikai skābju izturīgus instrumentus.

Uzreiz pēc ASO-R005 kontakta ar vielu, kuru ir paredzēts izšķīdināt, sāk veidoties putojoša ogļskābes gāze. Šī reakcija ir jāveicina ar siltu ūdeni un virsmas tīrīšanu ar cietu suku. Strādājot iekštelpās nodrošināt labu ventilāciju. Pēc reakcijas beigām apstrādāta virsma uzreiz ir jānomazgā ar ūdeni. Nepieciešamības gadījumā virsmas tīrīšanu atkārtot.

Norādījumi:

- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no ASO-R005.
- Veikt izmēģinājumus
- Ievērot flīžu un dabīgā akmens tīrīšanas rekomendācijas
- Nepieļaut ASO-R005 kontaktu ar metāliem. Neizmantot metāla traukus un darbarīkus.
- Strādājot ar ASO-R005, vienmēr lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.
GISCODE: GF50

Šī tehnisko datu lapa ir tulkojums, jebkādu nesaskaņu gadījumā, tiesiskais pamats ir šī produkta spēkā esošajai tehnisko datu lapai vācu valodā, kas ir atrodama www.schomburg.com. Veicot darbus, ir jāievēro vietējie būvnormatīvi. Mēs garantējam mūsu materiālu kvalitāti saskaņā ar mūsu pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Gadījumos, kuri nav minēti šajā tehnisko datu lapā, lūdzam konsultēties ar SCHOMBURG pārstāvi Jūsu reģionā. Līdz ar jaunās redakcijas (izmaiņu) publiskošanu, šis dokuments zaudē spēku.