



SCHOMBURG ASOLIN-SFC45

TOOTE NR: 201 247

Sügavatoimeline immutusvahend.

OMADUSED

- kasutusvalmis
- ei sisalda lahustit
- väga hea vett hulgava toimega
- tungib hästi aluspinda
- kuivades ei tekita kleepuvat kihti
- ei muuda aluspinna välimust
- laseb läbi veeauru
- suurendab vastupidavust agressiivsetele ainetele
- suurel määral külma- ja teesoolakindel
- paigaldatav pihustus-, rullimis- ja pahteldusmeetodil
- tulemus jääb väga puhas ja materjalikadu on väga väike

KASUTUSALAD:

Materjali ASOLIN-SFC45 kasutatakse vertikaalsete või suure kaldega ning pea kohal olevate tellis-, klinker-, looduskivi-, lubjakivi-, mineraalsete krohvi- ja betoonpindade immutamiseks. Materjal tungib aluspinda ja moodustab selles sügavatoimelise vett hulgava tõkke.

PAKEND:

2,5 l, 10 l, 20 l

HOIUSTAMINE:

Külmumisohtu ruumis, 18 kuud suletud originaalpakendis; avatud pakendid viivitamatult ära kasutada.

KOGUKULUM:

sõltuvalt aluspinnast u 0,1-0,25 l/m²

TEHNILISED ANDMED:

Alus:	silvaankreem
Värv:	valge (pärast kuivamist läbipaistev)
Tihedus:	u 0,87 kg/l
Konsistents:	kreemjas
Toimeaine- sisaldus:	u 45%
Aluspinna ja paigaldustemp.:	+5 °C kuni +35 °C

ALUSPIND:

Immutatav pind peab olema tugev, kuiv, kandevõimeline, avatud pooridega, puhas ja ilma naket halvendavate aineteta nagu nt õli, rasv ja sammal ning muu taolise mustuseta.

Igal juhul on vaja aluspinda hinnata ja see nõuetekohaselt ette valmistada. Samuti tuleb tagada, et vesi ega selles lahustunud osakesed ei pääseks immutatud tsooni taha.

PAIGALDAMINE:

ASOLIN-SFC45 kantakse pinnale vastava pritsi (nt Airless-prits), pintsliga, harja või lambavillase rulliga. Materjal tuleb pinnale kanda ühtlase, valge ja mittevalguva kihina ning soovitud paksuses. See kiht imbub aluspinna sisse ja jääb u 10–30 minutiks nähtavale ning muutub selle aja jooksul läbipaistvaks geeliks.

Selle protsessi täieliku lõppemiseni võib kesta tunde. Sõltumata ilmastikuoludest võib aluspind mõneks päevaks muutuda natuke tumedamaks, enne kui see jälle endise välimuse tagasi saab.

NB!

- Pindu, kuhu ASOLIN-SFC45 ei ole ette nähtud, tuleb selle mõju eest kaitsta.
- Immutatava pinnaga piirnevad tarindid, nagu nt aknad, ukse, klaaspinnad ja taimed tuleb vastavalt kinni katta ja neid kaitsta.
- Mitte paigaldada vihma aja ega vihmaohu korral.

Järgida kehtivat EÜ ohutusandmete lehte.

TÖÖVAHENDID:

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalike ehitusalased ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.