



SCHOMBURG INDU-PRIMER-S

TOOTE NR: 206 414

Krunt/nakkeparandaja imavatel aluspindadel.

OMADUSED:

- Väga hea nake imavatel aluspindadel
- Talub väga hästi niiskust, mitmesuguseid lahusteid, happeid ja aluseid

KASUTUSALAD:

Materjali INDU-Primer-S kasutatakse naket parandava krundina enne vuugitihendussegude INDUFLEX-MS, INDUFLEX-PS ja INDUFLEX-PU paigaldamist imavatele aluspindadele, nt betoonile, tsementpindadele, graniidist sillutuskividele.

PAKEND:

500 ml Komponentid A ja B on sobivas segamisvahekorras.

HOIUSTAMINE:

18 kuud suletud originaalanumates, jahedas ja kuivas, üle +10 C ruumis. Avatud pakendid kasutage koheselt ära.

KOGUKULUM:

Pärast vuukide ettevalmistamist (vaadake vuugisegu INDUFLEX-PS märklehte) krunditakse vuugi servad kruntimispiitsli abil (ühe töökäiguga) materjaliga INDU-Primer-S. Kulunorm on sõltuvalt vuugi mõõtetest ja aluspinna imavusest ca 100 g/m².

Minimaalne ooteaeg enne vuugisegu INDUFLEX-PS paigaldamist on 30 minutit (u +23 °C ja 75%-lise õhuniiskuse juures).

TEHNILISED ANDMED:

Alus:	2-komp. epoksüvaik
Värv:	värvitu, kollakas
Konsistents:	(pintsliga) peale kantav
Tihedus:	u 1 g/cm ³
Paigaldustemp.:	+5 °C kuni +30 °C
Paigaldusaeg*:	u 2 kuni 3 tundi
Kivistumisaeg*:	min u 30 minutit, max 6 tundi

* Väärtused kehtivad +23 °C ja 75 % suhtelise õhuniiskuse korral.

ALUSPIND:

Vaadake kasutusalasid. Aluspind peab olema: kuiv, tugev, kandevõimeline ja haardeline naket halvendavate osakesteta.

PAIGALDAMINE:

Komponent A (vaik) ja komponent B (kõvendaja) on sobivas segamisvahekorras. Komponent B lisatakse komponendile A. Jälgi, et kõvendaja jookseks jäägitult anumast välja. Mõlemad komponendid tuleb omavahel korralikult läbi segada. Segage hoolikalt ka segamisanuma põhjast ja külgedelt, nii et kõvendaja jaotuks ühtlaselt.

Segage, kuni mass on homogeenne. Materjali temperatuur peab segamise ajal olema u +15 °C. Ärge paigaldage kokku segatud materjali originaalanumast. Valage segu puhtasse anumasse ja segage veel kord korralikult läbi. Nakkeparandajaga üle töödeldud aluspinna temperatuur ei tohi langeda alla kastepunkti temperatuuri, vastasel korral hakkab kogunema niiskus.

NB!

- Materjal sisaldab lahustit. Suletud ruumides töötamisel tagage hea õhutus ja ventilatsioon.
- Kaitske kõrval olevaid pindu materjali INDU-Primer-S mõju eest.
- Kõrgematel temperatuuridel paigaldusaeg lüheneb. Madalamatel temperatuuridel paigaldus- ja kõvastumisaeg pikeneb.
- Niiskus ja mustus võivad erinevate kihtide omavaheliselt nakkumist (krunt/vuugisegu) oluliselt halvendada.
- Kui erinevate töökäikude vahele jääb pikem vahe, puhastage ja lihvide aluspind korralikult. Seejärel paigaldage uus krundikiht.
- Pärast paigaldamist tuleb krunti INDU-Primer-S kaitsta u 4 kuni 6 tundi niiskuse eest.
- Kasutusjuhtudeks, mida antud märklehes ei ole kirjeldatud, tuleb saada meie paigaldusosakonna esindajate kirjalik luba.
- Vedelad tootejäätmad: EAK 08 01 11 Värvide ja lakkide jäätmad, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid jm ohtlikke aineid.
- Kõvastunud tootejäätmad: EAK 17 02 03 Tehisaine.

Järgige kehtivat EÜ ohutusandmete lehte.

GISCODE: RE3

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.



Primostar



SCHOMBURG

ESINDAJA EESTIS: Primostar OÜ

TOOTJA: Schomburg GmbH

TÖÖVAHENDID:

Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist puhastada hoolikalt vastava puhastusvahendi, nt atsetooniga.

OHUTUS:

INDU-Primer-S on pärast kivistumist füsioloogiliselt ohutu. Paigaldamisel tuleb järgida kutsealaliidu kaitse-eeskirju, kehtivat tehnilist märklehte ja juhiseid pakendil.

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalikke ehitusalased ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.