

KÖSTER Acrylic Paint

TOOTE NR: P 262 015

Kõrge kvaliteediga veega segatav, matt valge akrüülipõhine fassaadivärv nii kruntvärviks kui viimistluskihiks.

OMADUSED/EELISED:

Kõrge kvaliteediga veega segatav, matt valge akrüülipõhine fassaadivärv nii kruntvärviks kui viimistluskihiks

Värvikiht on suure vastupidavusega, hea katvusega ja säilitab olemasoleva pinnastruktuuri. Valge, võib toonida.

KASUTUSALAD:

Vastupidav, ilmastikukindel fassaadivärv siledale ja karedale pinnale nagu krohv, tellised, betoon ja enamik muid mineraalseid pinnakatteid.

KÖSTER Akrüülvärv aeglustab CO₂ difusiooni ja seetõttu aeglustub betooni karboniseerumisprotsessi. Värv ei ole sobilik horisontaalsetele ja kaldpindadele.

HOIUSTAMINE:

Külmumisoluhuta ruumis, päikese kiirguse eest kaitstult. Suletud pakendites säilib materjal vähemalt 12 kuud. Avatud pakendid sulgege korralikult ja kasutage esimesel võimalusel.

PAKEND:

15 l kanister

KULUNORM:

u 0,2 l / m² iga kihi kohta

Kulunorm võib varieeruda sõltuvalt aluspinnaga omadustest.

Täpse kulunormi määramiseks on vajalikud katsed.

TEHNILISED ANDMED:

Baas	akrüülvaigu dispersioon
Värvus	valge, vajadusel toonitav
Tihedus	u. 1,3 g/cm ³
VOC sisaldus	vähem kui 40 g/l VOC
(EU normatiiv antud toote kategooriale A/c):	40 g/l VOC (2010)

ALUSPIND:

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja tugev. Sobivad pinnad on lubi-tsement- ja tsementkrohv, mördirühmadest C II kuni CS IV vastavalt standardile DIN EN 998-1 kui ka betoonist ja raud- betoonist aluspinnad.

Eemaldage kogu tolm ja naket takistavad ained nagu raketise määrded, rasv, õli, vaha ja tolm.

Bioloogiliselt koormatud aluspinnad tuleb puhastada samblast, vetikatest ja seenkahjustustest sobivate biotsiididega. Peske aluspinnad põhjalikult puhta veega ja eemaldage kõik lahtised osakesed.

Kui aluspinnal on soola kahjustusi, tuleb selle tekke põhjused eemaldada ja pinnad soolast puhastada. Töödelge pinda täiendavalt tootega KÖSTER Polysil TG 500. Järgige kõiki tehnilistes andmetes toodud juhiseid.

PAIGALDAMINE/KASUTAMINE:

Segage KÖSTER Akrüülvärv hoolikalt läbi. Võib lisada kuni 5% vett soovitava konsistentsi saavutamiseks.

Kandke ettevalmistatud pinnale aluskiht ja kattekiht.

KÖSTER Akrüülvärvi saab peale kanda pintsi, rulli või sobiva õhuvaba pihustuspumbaga. Ümbritseva ja aluspinnaga temperatuur peab olema vähemalt +5

°C pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge kasutage suurema õhuniiskuse korral kui 80%.

KÖSTER Akrüülvärvi pind on puutekuiv umbes 6 tunni pärast + 20 °C ja suhteline õhuniiskuse 65% juures. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisega. Täielik kaitsev toime saavutatakse 2 päeva pärast

TÖÖRIISTADE PUHAUSTAMINE:

Koheselt pärast kasutamist puhastage tööriistad puhta veega. Kuivanud tootejäägid saab eemaldada vaid mehhaaniliselt.

OHUTUS:

Kasutage isiklikke töökaitsevahendeid ja jälgige kõiki üldiseid kehtivaid töökaitse regulatsioone.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusi kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.