KÖSTER NB 1 Flex

TOOTE NR: W 721 008

Vedel lisaaine KÖSTER NB 1 Grey ja KÖSTER NB 2 White toodetele.

OMADUSED/EELISED:

KÖSTER NB 1 Flex on karboksüülitud stüreenbutadieen-lateksi dispersioon. Lateks on kokku sobiv enamike standard tsemendist toodetega .

KASUTUSALAD:

KÖSTER NB 1 Flex kasutatakse -
KÖSTER NB 1 Grey ja KÖSTER NB 2 White toodete plastifitseerimiseks, paraneb toodete voolavus.
Seob tootes vett ja aitab vältida vee kiiret aurustumist kõvenemise faasis.
Parandab toodete naket aluspinnaga.
Suurendab toodete lõpliku elastsust ja vastupidavust agressiivsetele keskkonna mõjudele.

HOIUSTAMINE:

Suletud originaalpakendis on säilivusaeg jahedas keskonnas ligi-kaudu 1 aastat.

PAKEND:

8 kg kanister

TEHNILISED ANDMED:

Kuivaine sisaldus	23± 1 %
pH väärtus	10,5 – 11,5
Viskoossus	< 100 mPa.s
Pindpinevus	u. 50 mN / m
Tihedus	u. 1.00
Minimaalne kelme moodustumise temperatuur	u. 0 °C

PAIGALDAMINE/KASUTAMINE:

Toode segatakse aeglase pööretega seguri abil KÖSTER NB 1 Grey või KÖSTER NB 2 White pulberkomponendiga. NB! lisage alati pulber vedelkomponendile, mitte vastupidi. Veenduge, et saadud segu oleks ühtlane ja ilma klimpidete.

KULUNORM:

8 kg toodet 25 kg NB 1 Grey või NB 2 White kohta.

OHUTUSNÕUDED:

Kasutage kaitsekindaid ja kaitseprille kui toodet kasutate.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovituste kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.

Primostar OÜ
Männiku tee 104A, 11216 Tallinn
+372 656 3162
primostar@primostar.eu
primostar.eu