

## WFP Rubberflex V 1C

TOOTE NR: W 120 314

Polümeerne hüdroisolatsioonivõõp modifitseeritud silaani baasil. Bituumenivaba ja lahustivaba.

### OMADUSED:

WFP Rubberflex V 1C on ühekomponentne, tiksotroopne, suure pragude sildamisvõimega, bituumeni-, vee ja lahustivaba polümeerne võõp modifitseeritud silaani baasil. Toode kõveneb õhuniiskuse mõjul ja ei moodusta kõvenedes mulle.

Toode on kasutatav väga erinevates kliimaatilistes tingimustes ja kõveneb ka väga kõrge relatiivse niiskuse korral. Tänu hoolikalt valitud toormaterjalidele on WFP Rubberflex V 1C vastupidav ka UV-kiirguse toimele. WFP Rubberflex V1C sobib ka survele positiivse vee korral, tuleb kasutada kahe kihi vahel fliiskangast.

- Ühekomponentne toode
- Paigaldatav kellu või sobiva pihustusseadmega
- Kiirelt kuivav
- Kiirelt vihmakindel
- Sildab pragusid
- Kuivanult täielikult veetihe
- Võimaldab kleepida soojustusplaate
- Ei sisalda lahusteid
- Tiksotroopne konsistents
- Kõveneb õhuniiskuse toimele
- Ei sisalda täiteaineid
- Toodetud Saksamaal

### KASUTUSALAD:

WFP Rubberflex V 1C kasutatakse näiteks välisseinte, vundamentide, põrandaplaatide jne. hüdroisoleerimiseks. Toode on kasutatav ka vertikaalsetel pindadel. WFP Rubberflex V 1C võib kasutada ka hüdroisolatsiooni vahetihina põrandate, terrasside, rõdude jms. konstruktsioonide korral, jäikade isolatsiooniplaatide kinnitamiseks aluspinnale.

Toode nakkub kõigile kuivadele, kergelt niisketele mineraalsetele aluspindadele ning ka bituumeniga töödeldud aluspindadele. WFP Rubberflex V 1C on kasutatav ka erinevate sõlmede (näiteks läbiviikude ja liikumisvuukide)

hüdroisoleerimiseks ning sobib kasutamiseks ka katustel, kui need ei ole eluruumide katused.

### ALUSPIND:

Aluspind peab olema kuiv, kergelt niiske, kandevõimeline ja puhas. Lahtised osakesed tuleb eemaldada, samuti tuleb eemaldada kõik naket halvendavad lisained – saalungiõli, rasva jäägid jne.

Betoonpinna suuremad kahjustused tuleb parandada näiteks WFP Multi Mortari või sarnase tootega. Teravad servad tuleb lihvida. Imavad aluspinnad on soovitatav kruntida näiteks tootega WFP Special Deep Primer.

### PAIGALDAMINE:

WFP Rubberflex V 1C saab paigaldada kellu või sobiva pihustusseadmega ettevalmistatud aluspinnale.

Materjal on kasutamiseks valmis ja täiendav segamine pole vajalik.

Konstruksioonide sisenurkadesse tuleb teha nurgaümardused, sobiv materjal on selleks WFP Multi Mortar või sarnane toode. Suuremate pragude, vuukide ning läbiviikude juures tuleb kasutada täiendavalt toodet WFP Rubberflex Special Fleece. Värskest paigaldatud toodet tuleb kaitsta vihma eest.

Paigaldatud toodet tuleb kaitsta vigastuste eest. Soojustus ja muud sarnased kattekihid võib paigaldada alles täielikult kuivanud võõbakihi. Kasutatud tööriistad tuleb puhastada mehhaaniliselt.

### PAKEND:

7 kg foolium kotid, pakituna 2 kaupa suletavasse ämbrisse.

### HOIUSTAMINE:

6 kuud (jahedas ja kuivas originaalpakendis)

### KULUNORM:

u. 1,5 kg/ 1 mm kiht

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.



# Primostar

**WFP**  
waterproofing for professionals

ESINDAJA EESTIS: Primostar OÜ

TOOTJA: WFP GmbH

## TEHNILISED ANDMED:

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alus:                 | modifitseeritud silaan polümeerid                            |
| Värvus:               | hall                                                         |
| Paigaldustemperatuur: | > + 5°C kuni + 35 °C                                         |
| Tihedus:              | u. 1,5 g / cm <sup>3</sup>                                   |
| Pragude sildavus:     | u. 425 %                                                     |
| Konsistents:          | pasta taoline                                                |
| Ületöödeldav:         | u.4 tundi (+20 °C/ 50% rel.niiskus)                          |
| Kõvenemisaeg:         | u.24 tundi (+20 °C/ 50% rel.niiskus)                         |
| Kihi paksus:          | u. 1 mm märgkiht=1 mm kuivkiht<br>maks. kihipaksus kuni 8 mm |

## TÖÖVAHENDID:

Kellu või hammaskellu ja sobiv pihustusseade

## OHUTUS:

Kindad ja kaitseprillid.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.