



BESEALED IŠSIPŪTĘ SANDARINIMO PROFILIAI

„BeSealed“ tvirtinimo klijai užtikrina greitą ir stiprų vandenyje išsipūtusių sandarinimo juostų pritvirtinimą prie betono. Greitas paviršiaus formavimasis ir kietėjimas leidžia, kad betoną galima būtų lieti po kelių valandų. Be to, „BeSealed“ tvirtinimo klijai pasižymi puikiu sukibimu net ant šlapių betono paviršių. Tvirtinimo klijai gali būti naudojami tiek su „Polybar+“, tiek su „Bentobar+“.

CHEMINĖ BAZĖ

- Patvarūs elastingi vieno komponento klijai MS hibridinio polimero pagrindu

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Pilka
Apdorojimo temperatūra su 50% santykinio drėgčio	+5 iki +40°C
Garso pokytis (DIN 52451)	Maždaug. 6%
Nuoseklumas	Labai tiksotropinis
Tankis 23 ° C temperatūroje	1,40 ± 0,05 g/cm ³
Odos susidarymo laikas esant 23 ° C / 50% santykiniam drėgčiui	Maždaug 5 minutės
Sukietėjimo greitis (24 valandos esant 23 ° C / 50% santykiniam drėgčiui)	Maždaug. 3,5 mm
Temperatūros stabilumas po kietėjimo	-40°C iki + 90°C (200°C trumpam laikotarpiui)
Kietumas (ShA), DIN 53505, po 3 savaičių laikymo 23 ° C / 50% santykinio drėgčio	50 ± 2
Pailgėjimo modulis esant 100% (DIN 53504 S2)	Maždaug. 1,6 N/mm ²
Atsparumas tempimui (DIN 53504 S2)	Maždaug. 3,0 N/mm ²
Trūkstamasis pailgėjimas (DIN 53504)	Maždaug 300%

CHEMINIS ATSPARUMAS

- Geras: nuo vandens, alifatinių tirpiklių, aliejų, riebalų, laistomų neorganinių rūgščių ir šarmų.
- Vidutinis: nuo esterių, ketonų ir aromatinių medžiagų.
- Neatsparus: nuo koncentruotų rūgščių ir chloruotų angliavandenilių.
- Visiškai atsparus oro sąlygoms.

TEIKIMO GAIRĖS

- Tepant „BeSealed“ tvirtinimo klijus ant švaraus betono paviršiaus, grunto nereikia
- Optimaliam sukibimui rekomenduojamas stabilus, švarus, dulkių, aliejaus ir riebalų neturintis paviršius. Jei reikia, rekomenduojama valyti acetonu arba izopropanoliu.
- Optimali fiksiacija pasiekama, kai visas vandenyje išsipūtusios sandarinimo juostos kontaktinis plotas yra padengtas klijais.
- Po klijavimo reikia užspausti vandenyje išbrinkusią sandarinimo juostą, kad būtų užtikrintas visiškas kontaktas su po ja esančiais klijais ir optimalus sukibimas.

LAIKYMO SĄLYGOS

- Laikyti ne ilgiau kaip 15 mėnesių nuo pagaminimo datos originalioje neatidarytoje dėžutėje.
- Rekomenduojama laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, kurios temperatūra yra nuo +5 ° C iki +25 ° C.

PAKUOTĖ

Tūtelės	Tūtelės/dėžutė	Dėžės/paletės
290 ml	12	99

SAUGA IR APLINKA

Nepavojingi kroviniai. Negalima klasifikuoti atsižvelgiant į dabartines GHS taisykles. Svarbią informaciją apie darbą ir aplinkos saugumą rasite MSDS.