



Primostar®

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

Bekina BeSealed

Berchemstraat 124, B-9690 Kluisbergen

Volitatud esindaja:

PRIMOSTAR OÜ

Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn

Toode:**BESEALED paisuv pasta**

BeSealed® Swellable Paste (veetoimel paisuv pasta) on kvaliteetne, ühekomponentne polüuretaan liim, mis paisub veega kokkupuutel.

Tehnilised andmed:

Alus	Polüuretaan
Värvus	Helebeež
Kõvenemis viis	Niiskuse toimel
Paigaldustemperatuur	+1 kuni +30°C
Kelme teke *	120 minutit
Kõvenemis kiirus *	1,8 mm/ 24 h
Tugevus	15 ShA
Mahu kahanemine kõvenedes	Max. 4 %
Tihedus	1,37 g/ml
Temperatuuritaluvus	-30°C kuni + 90°C
Elastsusmoodul kelmena (DIN 53504)	0,34 N/mm ²
Tõmbetugevus kelmena (DIN 53504)	Ca. 60 N/mm ²
Katkevenivus kelmena (DIN 53504)	> 800%
Elastsusmoodul vuugina (ISO 839)	Ca. 0,12 N/mm ²
Tõmbetugevus vuugina (ISO 839)	Ca. 0,20 N/mm ²
Katkevenivus vuugina (ISO 839)	> 250%

*väärtused sõltuvad keskkonna tingimustest (temperatuur, õhuniiskus) ja aluspinnal omadustest

Omadused/kasutusala:

Kokkupuutel veega pasta võib laiendada kuni 450% oma esialgsest mahust. Sobib kasutamiseks koos BeSealed toodetega Polybar + ja Bentobar + ning muude analoogsete toodetega. Ei vaja kruntimist, kui BeSealed paisuvat pastat kasutatakse puhtal betoonpinnal.

Tallinnas, 08.06.2026. a.

Indrek Uusalu

Primostar OÜ

Juhatuse liige