



Primostar®

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

Bekina BeSealed®
Berchemstraat 124
9690 Kluisbergen, Belgium

Volitatud esindaja:

PRIMOSTAR OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn

Toode:

BENTOBAR+ (20 X 25 mm),
bentoniidi baasil töövuugilint

Tehnilised andmed:

Paisumisulatus vihmavees	400%
Paisumisulatus tsemendivees	150%
Värvus	Must või roheline
Tihedus	1,43 g/m ³
Paisumissurve suletud ruumis	u. 1,8 N/mm ²
Vastupidavus hüdrostaatilisele survele	Katsetatud 4 bar
Kasutustemperatuur	0 kuni 50 °C
Kemikaalikindlus	Hea üldine kemikaalikindlus. Ettevaatlik tuleb olla vuugilindi kasutamisel mineraalsete ja taimsete õlide ning aromaatsete süsivesikute keskkonnas. soovitatav on kasutamine kooskõlastada tehase tehnilise osakonnaga.

**Soovituslikud väärtused, puuduvad standardid.*

Omadused/kasutusala:

- BENTOBAR + lint on väljatöötatud kasutamiseks betooni töövuukides ja raudbetoonist konstruktsioonide vuukides. Samuti sobib toode kasutamiseks koos bentoniitmattide. Tihenduslint tihendab töövuugid mitte survele ning survele põhjavee vastu kuni 6 bar rõhuni.
- Töövuugid tuleb kujundada selliselt, et paigaldatud vuugilint oleks betooniga täielikult kaetud minimaalselt 7-8 cm paksuselt igast küljest. Lindi paigaldus peab olema pidev, jätkukohal tuleb lindi otsad kokku suruda ja teha 5-10 cm pikkune üle kate.
- BENTOBAR+ sobib kasutamiseks nii horisontaalsetes kui ka vertikaalsetes töövuukides. Keelatud on toote kasutamine deformatsioonivuukides.

Tallinn, 08.06.2026. a.

Indrek Uusalu
Primostar OÜ
Juhatuse liige